



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Koralan[®]

Futterzargenlack

(Koralan[®] lakier do podkarmiaczek)

1. Opis produktu

Rodzaj produktu	Lakier nawierzchniowy na bazie wody. Do lakierowania powierzchni podkarmiaczek w pasiekach. Spełnia wymogi DIN EN 71-3 („Bezpieczeństwo zabawek”) zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.
Działanie ochronne	Chroni podkarmiaczkę przed wilgocią i zabrudzeniem.
Właściwości	• na bazie wody • bezbarwny • dobrze się rozprowadza, tworząc jednolitą powierzchnię • delikatny zapach, po wyschnięciu bezzapachowy • szybko schnący z dogodnym czasem otwartym • całkowicie transparentny, posiada jedwabisty połysk
Zakres stosowania	Bezbarwny lakier ochronny do podkarmiaczek i dennic w ulach wykonanych z drewna i styropianu.
Kolory	bezbarwny
Pojemność opakowań	0,75 l 2,5 l

2. Dane techniczne

Gęstość 20 °C	1,03 g/cm ³
Lepkość 20 °C	Rozrzedzona ciecz
Czas schnięcia	W warunkach umiarkowanych (23 °C, 50% względnej wilgotności powietrza wg DIN 50014) na zwykłych gatunkach drewna, takich jak sosna i świerk oraz na styropianie:

Pyłosuchy:	po ok. 1 godz.
Odporny na dotyk:	po ok. 2-3 godz.
Gotowy do obróbki/szlifowania:	po ok. 6-8 godz.

Czas schnięcia zależy od grubości warstw i może być dłuższy również w przypadku gatunków drewna bogatych w składniki.

W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury, ograniczona wymiana powietrza) czas schnięcia w zależności od gatunku drewna może się wyraźnie wydłużyć.

W celu szybkiego schnięcia konieczne jest zapewnienie wystarczającej cyrkulacji powietrza.

3. Sposób użytkowania

Przygotowanie	Warstwy starej farby dokładnie usunąć. Drewno przeszlifować w celu usunięcia podniesionych włókien drewna i uzyskania równej powierzchni. Powierzchnię oczyścić z brudu i kurzu. Nowe, gładkie powierzchnie należy również przeszlifować (papier o ziarnistości 80/120), aby poprawić wchłanianie preparatu. Ostre krawędzie należy usunąć i zaokrąglić. Podczas szlifowania stosować maskę przeciwpyłową.
Dawka	ok. 160 ml/m ² w 2 etapach
Sposób nanoszenia	przy pomocy pędzla lub wałka
Sposób użycia	Lakier Koralan® Futterzargen-Lack przed użyciem dobrze wymieszać. Nakładać bez rozcieńczania przy pomocy pędzla lub wałka szybko i wzdłuż włókien. Aby uzyskać wyjątkowo szczelną powierzchnię, należy raz pomalowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na ok. 6-8 godzin, a potem lekko przeszlifować drobnym papierem ściernym w kierunku włókien i oczyścić. Następnie szybko pomalować powtórnie. Wilgotność drewna nie może przekraczać 15 %. Zalewanie: Zalecamy wlać ok. 400-500 ml lakieru Koralan® Futterzargen-Lack do podkarmiaczki, a następnie przechylając ją, rozprowadzić lakier po powierzchniach. Nadmiar lakieru zlać z powrotem do pojemnika. Nawilżoną lakierem podkarmiaczkę ustawić ukośnie na krawędzi na ok. 20-30 minut. Następnie ponownie zlać do pojemnika nadmiar lakieru. Aby uzyskać wystarczającą ochronę, należy po odpowiednim przeschnięciu powtórzyć cały proces. Optymalna temperatura pracy i schnięcia wynosi od +15 °C do +30 °C (dotyczy podłoża, lakieru Koralan® Futterzargen-Lack i temperatury otoczenia). Minimalna temperatura schnięcia +5 °C.
Zalecenia dot. stosowania	W każdym przypadku zalecamy wykonanie próbnego malowania. Nie należy nakładać na powierzchnie, które mogą się sklejać.
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po skończeniu pracy umyć wodą i płynem do mycia naczyń.

4. Instrukcje specjalne

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Dodatkowa informacja dotycząca zagrożenia:

EUH208 Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia

Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nałożyć odzież ochronną (np. rękawice ochronne, okulary ochronne). Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. W razie konieczności konsultacji lekarskiej należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Składowanie i ochrona środowiska

Unikać uwolnienia do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej + 5 °C lub powyżej + 30 °C.

Usuwanie produktu

Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.

Klasyfikacja odpadów EWC/AVV

08 01 20 – zawiesiny wodne farb lub lakierów, inne niż wymienione w 08 01 19.

Zawartość VOC/LZO

Zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE dopuszczalna wartość (zawartość VOC/LZO kat. A/e) dla tego produktu wynosi 130 g/l (2010). Zawartość VOC/LZO w tym produkcie wynosi < 130 g/l.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.