



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Koralan[®]

Holzöl-Spezial

(Koralan[®] Huile Saturateur spéciale pour bois)

1. Description du produit

Type de produit	Huile d'entretien premium. Primaire et protection décorative en un seul produit. À appliquer comme revêtement initial et pour l'entretien d'éléments en bois de conifères, par ex. terrasses, éléments de pare-vue, meubles de jardin, façades en bois.
Action protectrice	Protège les surfaces des boiseries contre les influences atmosphériques (soleil, pluie). Réduit l'absorption d'eau et donc le risque de décoloration du bois due aux champignons. Très bonne protection du bois contre le grisaillement. Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures (film protecteur).
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Résistante aux intempéries• Saturant• Bonne pénétration du bois• Très bon écoulement• Régule l'humidité• Relèvement minimal des fibres de bois
Domaine d'application	Pour le traitement décoratif de la surface d'éléments en bois à l'extérieur sans contact avec le sol. Particulièrement adapté aux produits en bois de conifères.
Teintes	UV nature, Vert salin, Mélèze, Bangkirai, Chêne clair, Pin, Teck, Noyer, Palissandre, Brun tabac, Gris argent.
Conditionnements	0,75 l 2,5 l 10 l

2. Caractéristiques techniques

Densité 20 °C	Env. 1,01 g/cm ³
Viscosité 20 °C	Env. 14 secondes (bécher DIN 4 mm)
Séchage	Dans des conditions atmosphériques normales (température de 23 °C, 50 % d'humidité relative de l'air selon DIN 50014) pour les essences de bois courantes comme le pin et l'épicéa :
	Sec hors poussières : 3 heures
	Recouvrable : 8 heures

Les conditions atmosphériques défavorables (humidité de l'air élevée, températures basses, faible ventilation) peuvent prolonger considérablement le séchage. En fonction des essences de bois, la durée de séchage peut prendre plus de temps.

Température d'application et de séchage optimale +15 °C à +30 °C (valable pour le support, le produit et la température ambiante). Température de séchage minimum +5 °C.

3. Traitement

Préparation	Nettoyer les surfaces du bois. Les surfaces doivent être exemptes de poussières et de graisse. Les surfaces en bois neuves et rabotées doivent être poncées pour améliorer l'absorption du produit (grain 80/120). Utiliser un masque anti-poussière P2 lors du ponçage. Si des mesures constructives ont été prises pour protéger le bois, la surface traitée est protégée contre l'absorption d'humidité, un traitement avec un apprêt contre le bleuissement n'est dans ce cas pas nécessaire. Si une protection supplémentaire contre les champignons xylophages et destructeurs du bois est nécessaire, nous recommandons une imprégnation avec, par exemple, Koranol® Grund Farblos (contient des solvants).
Quantité à appliquer	Env. 120-160 ml/m ² pour deux traitements. Prévoir une consommation plus élevée si les surfaces sont très absorbantes.
Méthodes d'application	Pinceau, rouleau
Recommandations d'application	<p>Le matériel est prêt à l'emploi. Avant toute utilisation, bien remuer l'huile saturateur et l'appliquer directement à partir du récipient original sans dilution. Appliquer avec parcimonie avec un pinceau doux dans le sens des fibres du bois (éviter la formation de flaques). Éliminer le matériau excédentaire. Prévoir une protection appropriée du sol (par ex. une feuille ou une bâche de protection) pendant l'application et la phase de séchage.</p> <p>En raison du risque de salissures, recouvrir également les plastiques, le crépi, le béton et le grès. Attacher les plantes et veiller à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec le produit. Ramasser le produit renversé. En cas de prétraitement du bois avec un enduit de protection à base de solvants (par ex. Koranol® Grund), un temps de séchage d'au moins 5 jours dans des conditions atmosphériques normales doit être respecté.</p> <p>Nous recommandons d'effectuer un test d'application.</p> <p>Avant l'application sur une grande surface, veuillez vérifier la teinte. L'intensité de la teinte dépend de la nature de la surface, du type de bois, du mode d'application et du taux d'humidité du bois. Pour éviter les différences de teinte, veuillez toujours utiliser des produits ayant la même date de production / numéro de lot pour le traitement d'un objet. Les durées de séchage entre les différentes étapes de travail doivent être respectées. Lors d'une application à l'extérieur, il est important de protéger le bois qui vient d'être imprégné contre la pluie jusqu'à son séchage intégral.</p>

Nettoyage des outils Après chaque utilisation, avec de l'eau et du liquide vaisselle.
Ne pas laisser les résidus de matériaux et de nettoyage pénétrer dans les canalisations. Ne pas rincer les outils de peinture dans l'évier ou les égouts.

4. Remarques spécifiques

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Mentions de danger :

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Informations additionnelles sur les dangers :

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Avertissements

Tout emploi abusif peut nuire à la santé et à l'environnement. Ne pas appliquer sur du bois destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l'eau potable ou des animaux d'élevage. Il en va de même pour les ruches, les serres de jardin, les saunas (à l'intérieur) et les surfaces utilisées par des chauves-souris. Attacher les plantes et veiller à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec le produit. **Ne pas appliquer sur des bois utilisés en intérieur ou dans des locaux habités.** Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Tenir à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Stockage et protection de l'environnement

Refermer hermétiquement le récipient après utilisation et le protéger contre tout dommage. Le produit ne doit pas pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.

Durée de conservation

Se conserve au moins 36 mois dans un emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais, à l'abri du gel et de l'humidité.

Élimination

Éliminer les résidus de nettoyage et les conteneurs non vidés intégralement, conformément aux réglementations en vigueur (poste de collecte de déchets spéciaux). Remettre les contenants complètement vides (qui ne s'égouttent plus) à un poste de recyclage.

Code produit :

BSW 50

CED / Code et désignation des déchets allemand [AVV]

08 01 20 – Suspensions aqueuses contenant des peintures ou vernis, sauf celles concernées par le numéro 08 01 19.

Teneur en COV

Conformément à la directive 2004/42/CE, la valeur maximale (teneur en COV) pour ce produit est de 130 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est inférieure à 130 g/l.

Les informations ci-dessus ont été compilées selon l'état le plus récent de la technologie de développement et d'application et contiennent des instructions et recommandations générales. Elles décrivent nos produits et vous informent sur leur application et leur utilisation.

L'application et l'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, nous nous portons uniquement garants de la qualité constante de nos produits aux termes de nos conditions générales de vente et de livraison. Veuillez faire appel aux services de notre conseil technique en cas de doutes.