



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Koralan® Parkettlack



1. Opis produktu

Nr pozwolenia	Z-157.10-36
Pozwolenie ogólne zgodnie z przepisami o nadzorze budowlanym	Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) Produkt budowlany poddany badaniu na emisję zgodnie z zasadami DIBt. Spełnia wymogi DIN EN 71-3 („Bezpieczeństwo zabawek“) zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.
Rodzaj produktu	Preparat powierzchniowy do parkietów i podłóg drewnianych na bazie poliuretanu/akrylu. Do powlekania powierzchni wymagających dużej odporności na ścieranie.
Działanie	Chroni drewno poddawane obciążeniom mechanicznym w pomieszczeniach przed brudem, kurzem i plamami.
Właściwości	• łatwy w zastosowaniu • doskonale się rozprowadza • samosieciujący, nie wymaga dodawania środków sieciujących • łagodny zapach, po wyschnięciu bezzapachowy • posiada jedwabisty połysk • podkreśla rysunek drewna • szybko schnący • łatwo poddaje się szlifowaniu • bardzo odporny na ścieranie • dobra odporność na działanie środków chemicznych • odporny na oleje, alkohol, soki, tłuszcze, środki czyszczące, wodę
Zakres stosowania	Drewno w pomieszczeniach, np. parkiety, panele, schody, drzwi wewnętrzne, poręcze, meble, płyty OSB itp.
Kolor	bezbarny
Pojemność opakowań	0,75 l 2,5 l 10 l

2. Dane techniczne

Gęstość 20 °C	ok. 1,04 g/cm ³
Lepkość 20 °C	ok. 35 sek. (DIN pojemnik 4 mm) (DIN 53211)
Czas schnięcia	pyłosuchy: po 20 min. odporny na dotyk: po 60 min. szlifowanie: po 8 godz. chodzenie: po ok. 8 godz., lepiej dopiero po 24 godz.
Meble ustawiać nie wcześniej niż po 24 godz. (meble okleić filcowymi podkładkami). Powierzchnia utwardza się po 10 - 14 dniach.	
Nie kłaść dywanów przed upływem około 10 dni. Temperatura, wilgotność powietrza i gatunek drewna mają wpływ na proces schnięcia. Nie czyścić przy użyciu urządzeń parowych. Czyścić wyłącznie na wilgotno. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają proces schnięcia.	

3. Sposób użytkowania

Sposób użytkowania	Podłoże musi być suche, czyste, przygotowane do nałożenia powłoki, odtłuszczone, oczyszczone z klejów i wosków. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 12%. Nie stosować na powierzchniach pokrytych tworzywem sztucznym, nowych świeżo malowanych gotowych parkietach i podłogach z paneli laminowanych. Drewno szlifować w miarę możliwości wzdłuż włókien papierem ściernym o ziarnistości 100-150 lub szlifierką jednotarczową o ziarnistości 240. Stare powłoki lakiernicze i parkiety powlekane przemysłowo (malowane proszkowo, lakierem odpornym na UV, lakierem suszonym w technologii ESH) zeszlifować do surowego drewna. Następnie usunąć pył wilgotną szmatką/odkurzaczem przemysłowym.
Sposób nanoszenia	Przy pomocy pędzla, wałka; natrysk tylko w przystosowanych do tego celu urządzeniach (odsysanie) Wałek 100/2 lub do dużych powierzchni wałek 250/15. Można używać wałków z moheru lub wałków moltoprenowych flogowanych, dostępnych w specjalistycznych sklepach malarskich. Przed użyciem wałki dokładnie wypłukać wodą. Podczas przerw w pracy przechowywać w plastikowej torbie. Narzędzia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Metoda natrysku:

Pistolet		
natryskowy:	dysza	1,2–1,5 mm
	ciśnienie natrysku	3–4 bar
Airmix/Aircoat:	dysza	0,009"–0,011" kąt natrysku 20–40°
	ciśnienie natrysku	60–100 bar
	ciśnienie rozpylacza	2,0–2,5 bar

Sposób użycia

Koralan® Parkettlack jest produktem gotowym do użycia. Zawartość opakowania przed użyciem dobrze wymieszać.

Nie stosować w temperaturze poniżej +15 °C lub powyżej +30 °C (dotyczy podłoża, preparatu Koralan® Parkettlack i temperatury otoczenia).

1 etap

Upewnić się, że wałek jest dobrze nasączony preparatem Koralan® Parkettlack. Nakładać lakier bez nacisku, unikać pozostawiania pęcherzyków powietrza. Natryskiwanie zgodnie z zaleceniami.

Dawka: 125 g/m²

Czas oczekiwania na wykonanie kolejnego etapu prac wynosi co najmniej 6 do 8 godzin. Zaleca się odczekanie do następnego dnia.

Suszenie wymuszone 45 min. 40 °C obieg powietrza dla instalacji przemysłowych przy grubości mokrej powłoki 100 µm.

2 etap

Przeszlifować szlifierką jednotarczową (ziarnistość 240). Następnie usunąć pył z drewna i przetrzeć je zwilżoną szmatką.

Dawka: 125 g/m²

Chodzenie po powierzchni pomalowanej preparatem Koralan® Parkettlack możliwe jest po ok. 8 godz., najlepiej dopiero po 24 godz. Powierzchnia utwardza się po 10 - 14 dniach. W przypadku wysokiej zawartości składników drewna należy wykonać próbne malowanie (dąb, wenge, merbau itp.). Można stosować suszenie wymuszone.

Renowacja/kolejne warstwy

Regularnie kontrolować wykończone powierzchnie drewniane i natychmiast naprawiać drobne uszkodzenia. Pozwoli to wydłużyć ich trwałość. Oczyszczyć drewno i przeszlifować zgodnie z opisem 2 etapu, następnie usunąć pył.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu przy pomocy wody i mydła.

4. Instrukcje specjalne

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

EUH208 Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; MIESZANINA ZAWIERAJĄCA: 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia

Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.

W razie konieczności konsultacji lekarskiej należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nałożyć odzież ochronną (np. rękawice, okulary ochronne).

Nie wdychać pyłu szlifierskiego. Stosować maskę przeciwpyłową.

Składowanie i ochrona środowiska	Podczas składowania i użytkowania przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza. Unikać uwolnienia do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć. Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C.
Usuwanie produktu	Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.
Kod produktu	W3+
Kod odpadów	08 01 20 – zawiesiny wodne farb lub lakierów, inne niż wymienione w 08 01 19.
Zawartość VOC/LZO	Zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE dopuszczalna wartość (zawartość VOC/LZO kat. A/e) dla tego produktu wynosi (2010) 130 g/l. Zawartość VOC/LZO w tym produkcie wynosi < 130 g/l.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.