



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Koralan[®]

TKF

1. Opis produktu

Rodzaj produktu	Wodny koncentrat do przemysłowego, dekoracyjnego powlekania drewna, np. drewna ogrodowego.
Substancje czynne	Zawiera substancje konserwujące
Właściwości	• wysokoskoncentrowany • łatwo rozcieńcza się wodą • szybko schnący • łatwy w użyciu • łatwo poddaje się szlifowaniu • reguluje wilgotność • poprawia wytrzymałość kolejnych warstw wykończeniowych • w niewielkim stopniu podnosi włókna • nie powoduje sklejanía elementów • posiada łagodny zapach, po wyschnięciu nie wydziela zapachu
Zakres stosowania	Przeznaczony do malowania drewna ogrodowego na różne kolory, np. ogrodzeń
Kolory	na życzenie
Pojemność opakowań	20 l 120 l 1000 l

2. Dane techniczne

Gęstość 20 °C	ok. 1,10 g/cm ³ (w zależności od koloru)
Lepkość 20 °C	ok. 15 sek. (w zależności od koloru) (DIN pojemnik 4 mm)
Czas schnięcia	W warunkach umiarkowanych (23 °C, 50% względnej wilgotności powietrza wg DIN 50 014) i na zwykłych gatunkach drewna, takich jak sosna i świerk: zasychanie: po < 1 godz. szlifowanie: po ok. 2 godz. Duża wilgotność drewna i powietrza oraz wysokie temperatury opóźniają schnięcie.

3. Sposób użytkowania

Przygotowanie	Koralan® TKF rozcieńczyć wodą stale mieszając, do uzyskania stężenia odpowiedniego do stosowania. W zależności od koloru i zastosowania należy rozcieńczać w proporcji od 1:4 do 1:10. Przed użyciem preparatu Koralan® TKF należy odpowiednio przygotować powierzchnię (szlifowanie, czyszczenie). Nie wdychać pyłu powstającego przy szlifowaniu, odpowiednio go usunąć. W przypadku malowania drewna stosowanego na zewnątrz konieczne jest jego wcześniejsze zagruntowanie. Intensywność koloru zależy od stopnia rozcieńczenia, właściwości powierzchni i wilgotności drewna. Wanny do impregnacji zanurzeniowej powinny być wykonane ze stali szlachetnej lub pokryte powłoką antykorozyjną. Wilgotność malowanego drewna nie powinna przekraczać 20%.
Zużycie	ok. 80–120 ml/m ² produktu rozcieńczonego gotowego do użycia, w zależności od chłonności podłoża i sposobu aplikacji
Sposób nanoszenia	Malowanie, zanurzanie, polewanie
Zasady stosowania	• temperatura pracy +15 °C do +30 °C • przed użyciem dobrze wymieszać, unikać dużych sił ścinających podczas pracy • przed użyciem rozcieńczyć Koralan® TKF zgodnie z instrukcją • zanurzyć na krótko elementy drewniane • zawiesić ukośnie do wyschnięcia • po użyciu preparatu na wannie do impregnacji zanurzeniowej umieścić pokrywę (pływający dekiel)
Czyszczenie narzędzi	Przy pomocy wody i płynu do mycia naczyń. Pozostałości po czyszczeniu usuwać zgodnie z przepisami.

4. Wskazówki specjalne

Oznakowanie
zgodnie z
Rozporządzeniem
(WE) Nr 1272/2008
[CLP]

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krtani) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (w przypadku dostania się do dróg oddechowych).
- H317 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

- P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
- P273 Unikać zrzutów do środowiska.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu.
- P333+P313 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY LUB WYSYPKI: ZASIĘGNAĆ PORADY/ZGŁOSIĆ SIĘ POD OPIEKĘ LEKARZA.
- P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odzysku i unieszkodliwiania odzysku.

Dodatkowa informacja dotycząca zagrożenia:

- EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Niebezpieczne składniki do oznakowania:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one; butylokarbaminian 3-jodo-2-propynyłu; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

Instrukcje
użytkowania i
ostrzeżenia

Koncentrat produktu zawiera składniki biobójcze służące ochronie rozcieńczonego roztworu do zanurzania przed grzybami / drożdżami / pleśnią; w związku z tym należy bezwzględnie przestrzegać proporcji rozcieńczania. Stosować Koralan® TKF tylko zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie potrzeby wannę zanurzeniową należy poddać konserwacji. W tym przypadku prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym. Przechowywać produkt w zamknięciu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne, okulary ochronne. Nie wdychać pyłu powstającego przy szlifowaniu, odpowiednio go usunąć. Podczas szlifowania stosować maskę chroniącą przed pyłem. Nie spryskiwać. Natryskiwanie poza zamkniętymi urządzeniami stwarza zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Po użyciu twarz i ręce starannie umyć wodą z mydłem. Zachować środki ostrożności stosowane zwykle podczas pracy z farbami i lakierami.

Składowanie i ochrona środowiska	Podczas składowania i użytkowania przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza. Unikać dostania się do wód powierzchniowych i kanalizacji. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.
Utylizacja	Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C.! Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.
Klasyfikacja odpadów EWC/AVV	08 01 20 zawiesiny wodne farb lub lakierów, inne niż wymienione w 08 01 19.
Zawartość VOC/LZO	Zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE dopuszczalna wartość (zawartość VOC/LZO kat. A/e) dla tego produktu wynosi od 2010 r.: 130 g/l. Zawartość VOC/LZO w tym produkcie w postaci gotowej do użycia wynosi < 130 g/l.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych środków ochrony drewna zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.