



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Koranol®

Zaun-Braun

1. Opis produktu

Rodzaj produktu	Lazura do drewna na bazie żywicy alkidowej, zawiera rozpuszczalniki. Do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz.
Działanie ochronne	Ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz) dzięki zastosowaniu pigmentów odpornych na silne światło.
Właściwości	• odporna na działanie warunków atmosferycznych • reguluje wilgotność • dobrze się rozprowadza, tworząc jednolitą powierzchnię • po wyschnięciu bezzapachowa • transparentna - podkreśla strukturę i rysunek drewna • nie łuszczy się, dzięki czemu łatwo poddaje się renowacji bez szlifowania
Zakres stosowania	Do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz bez kontaktu z ziemią, np. ogrodzeń, pergoli, krat, bram.
Kolor	ciemnobrązowy
Pojemność opakowań	2,5 l 5 l

2. Dane techniczne

Gęstość 20 °C	ok. 0,86 g/cm ³
Lepkość	Rozrzedzona ciecz
Temperatura zapłonu	> 61 °C

Czas schnięcia	W warunkach umiarkowanych (23 °C, 50% względnej wilgotności powietrza wg DIN 50014) i na zwykłych gatunkach drewna, takich jak sosna i świerk po ok. 5 godz. powierzchnia jest sucha. Po ok. 10 godz. można nakładać kolejne warstwy. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury, ograniczona wymiana powietrza) czas schnięcia może się wyraźnie wydłużyć. Czas schnięcia może być także dłuższy w zależności od gatunku drewna.
-----------------------	--

3. Sposób użytkowania

Przygotowanie	Kryjące warstwy preparatów do malowania, lakierów lub lazur grubowarstwowych należy całkowicie usunąć. Oczyszczyć powierzchnię drewna z brudu i pyłu. Podczas szlifowania stosować maskę przeciwpyłową. Materiały bitumiczne i tworzywa sztuczne, a także tynki, beton i kamień należy przykryć w celu ochrony przed zabrudzeniem. Rośliny osłonić przed spryskaniem.
Dawka	120-160 ml/m ² w 2 etapach
Sposób nanoszenia	Malowanie, zanurzanie
Sposób użycia	Koranol® Zaun-Braun przed użyciem dobrze wymieszać. Nanosić przy pomocy miękkiego pędzla wzdłuż włókien. Optymalna temperatura pracy i schnięcia wynosi od +15 °C do +30 °C (dotyczy podłoża, preparatu Koranol® Zaun-Braun i temperatury otoczenia). Temperatura schnięcia min. +5 °C. Przed zastosowaniem metodą zanurzeniową prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.
Zalecenia dot. stosowania	Przed użyciem na dużej powierzchni należy sprawdzić odcień, w każdym przypadku zalecamy wykonanie próbnego malowania. Wskutek wchłaniania wody przez niechronione powierzchnie drewna w przekroju czołowym może następować wymywanie z drewna składników barwiących, a wskutek tego mogą powstawać plamy na przyległych jasnych powierzchniach tynku i muru. W takim przypadku po zastosowaniu preparatu Koranol® Zaun-Braun zalecamy zabezpieczenie powierzchni czołowych drewna środkiem Koralan® Hirnholzschutz (nałożyć co najmniej 2 warstwy). W celu utworzenia kapinosa należy podciąć dolne powierzchnie czołowe drewna.
Właściwości zagruntowanego drewna	Wyschnięta lazura nie wchodzi w reakcję z tworzywami sztucznymi i materiałami bitumicznymi i nie wpływa na palność drewna.
Działanie korozyjne	Nie powoduje korozji szkła i metalu.
Renowacja	Stare powierzchnie pomalowane lazurą Koranol® Zaun-Braun łatwo poddają się pielęgnacji. Oczyszczyć powierzchnię drewna z brudu i pyłu, następnie nałożyć Koranol® Zaun-Braun.
Czyszczenie narzędzi	Przy użyciu preparatów do czyszczenia pędzli, benzyny ekstrakcyjnej lub rozcieńczalnika nitro.

4. Instrukcje specjalne

Oznakowanie
zgodnie z
Rozporządzeniem
(WE) Nr 1272/2008
[CLP]

Hasło ostrzegawcze: Zagrożenie dla zdrowia

Substancje wskazujące rodzaj zagrożenia podawane na etykiecie:
węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykleny, <2% aromatów
węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykleny, aromaty (2-25%)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może wywołać skutek śmiertelny.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

- P260 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może wywołać skutek śmiertelny.
P314 W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 +W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.
P310 Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Usuwać zawartość / pojemnik do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

**Instrukcje
użytkowania i
ostrzeżenia**

Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Preparatu Koranol® Zaun-Braun nie należy stosować do drewna, które zgodnie z przeznaczeniem ma bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi lub paszą dla zwierząt. Nie stosować w ulach pszczelich, szklarniach (wewnątrz) i saunach (wewnątrz). **Nie stosować w pomieszczeniach.** Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować odpowiednią odzież ochronną (rękawice ochronne, okulary ochronne). Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. Chronić przed dziećmi. Nie stosować produktu przy źródłach zapłonu lub otwartym ogniu.

Składowanie i ochrona środowiska	Środki ochrony drewna składować i użytkować z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony wód powierzchniowych i gruntowych oraz powietrza. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć! Unikać uwolnienia do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C!
Usuwanie produktu	Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.
Kod produktu	BSL50
Kod odpadów	08 01 11 -odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
Zawartość VOC/LZO	Zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE dopuszczalna wartość (zawartość VOC/LZO) dla tego produktu wynosi 700 g/l (2010). Zawartość VOC/LZO w tym produkcie wynosi < 700 g/l.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.