



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Korasit[®] BSM-P

1. Opis produktu

Pozwolenie	Korasit [®] BSM-P został poddany ocenie zgodnie z Rozporządzeniem o produktach biobójczych (UE) Nr 528/2012 i dopuszczony do obrotu przez właściwy urząd krajowy.
Numer pozwolenia	Numer pozwolenia na obrót w Niemczech: DE-0018268-08 Numer pozwolenia na obrót w Austrii: AT-0016257-0000 Numer pozwolenia na obrót w Polsce: PL/2018/0340/MR/SBP
Rodzaj produktu	Rozpuszczalny w wodzie, płynny środek do ochrony drewna. Przeznaczony wyłącznie do impregnacji drewna zgodnie z niniejszą instrukcją.
Substancje czynne	100 g zawiera: 0,75 g karbaminian 3-jodo-e-propynylobutyłowy 0,75 g propikonazol 0,75 g tebukonazol
Działanie	Środek do tymczasowej ochrony drewna przed sinizną tarcicy i pleśnią występującymi na świeżo ściętym drewnie na okres schnięcia.
Zakres stosowania	Świeża tarcica bezpośrednio po przetarciu. Rozcieńczony w 5% wagowych i stosowany przez zanurzenie świeżo przetartego drewna Korasit [®] BSM-P jest dopuszczony do impregnacji drewna, które zgodnie z przeznaczeniem może mieć kontakt pośredni z żywnością i paszami dla zwierząt. Są to np. palety lub opakowania, potwierdzone przez „Laboratory of wood technology – Ghent – Belgium” nr raportu z badania „HT16-SA02”. Impregnowane drewno nie może mieć kontaktu ze zwierzętami, jak np. drewno w obiektach gospodarskich, kłatkach i ogrodzeniach, z którymi stykają się zwierzęta.
Właściwości	• łatwo rozpuszczalny • szybko miesza się z wodą • delikatny zapach koncentratu i roztworu
Kolor	Koncentrat i roztwór mają własną barwę klarowną z tendencją do żółtawej. Impregnowane drewno nie zmienia koloru.
Wielkości opakowań	1000 kg

2. Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,00 g/cm ³ (20 °C)
Współczynnik pH	pH ok. 7 (5%-owy roztwór wodny)

3. Sposób użytkowania

Sposób użycia	W impregnacji zanurzeniowej bezpośrednio po przetarciu (spod piły). Ładować tarcicę w pakietach przełożoną listwami. Możliwe jest także stosowanie w urządzeniach zamkniętych (natryskiwanie). W tym zakresie należy ewentualnie skorzystać z porad doradcy technicznego. Produkt może być stosowany tylko w pełni zautomatyzowanych urządzeniach, w których wszystkie procesy są zmechanizowane i nie ma miejsca ręczna obsługa mokrego, zaimpregnowanego drewna, także wtedy, gdy wyroby poddawane działaniu produktu są transportowane z urządzenia do miejsc ociekania i suszenia oraz przechowywania (jeżeli ich powierzchnia nie jest jeszcze sucha przed przemieszczeniem do miejsca składowania). Czas schnięcia drewna powinien wynosić od 24 do 48 godzin w miejscu dobrze wentylowanym i w normalnych warunkach. Po impregnacji drewno należy składować przez co najmniej 24 godziny w miejscu osłoniętym przed działaniem warunków atmosferycznych, drewna nie należy narażać na działanie niekorzystnych warunków pogodowych aż do uzyskania wilgotności koniecznej do jego dalszej obróbki. Narzędzia i wyposażenie po użyciu można umyć wodą.
Stężenie użytkowe	W celu dostosowania wszystkich aspektów stosowania do warunków lokalnych, np. rodzaju drewna, składowania, czasu schnięcia lub stężenia użytkowego, zalecamy kontakt z doradcą technicznym. W szczególności dotyczy to drewna przeznaczonego do transportu morskiego. Minimalne stężenie roztworu powinno wynosić 5%.
Czas zanurzenia	Co najmniej 20 sekund przy całkowitym namoczeniu wszystkich powierzchni.
Mieszanie	Preparatu Korasit® BSM-P i jego roztworów nie należy mieszać z innymi środkami ochrony drewna.
Przygotowanie roztworu	Dodać Korasit® BSM-P do określonej ilości wody, ciągle mieszając (np. aby uzyskać 5%-owy roztwór, dodać 5 kg Korasit® BSM-P na 95 kg wody). Temperatura roztworu do impregnacji nie powinna przekraczać +30 °C ani być niższa niż +10 °C. W przypadku zmiany produktu proszę koniecznie skorzystać z pomocy naszych doradców technicznych.
Kontrola stężenia roztworu	Stężenie roztworu do impregnacji zanurzeniowej można określić przy użyciu refraktometru (współczynnik załamania n_d^{20}).

n_d^{20}	1,3338	1,3339	1,3340	1,3341	1,3342
Stęż. [%]	4%	4,5%	5%	5,5%	6%

Szczegółowa tabela dostępna na życzenie. Sporządza się ją zawsze dla świeżo przygotowanego roztworu. Składniki drewna i inne substancje mogą wpływać na współczynnik załamania światła w roztworach impregnacyjnych. Zawartość poszczególnych substancji czynnych można określić w laboratorium.

Składowanie i transport

Po zanurzeniu drewno należy pozostawić do całkowitego ocieknięcia, w miarę możliwości nad wanną zanurzeniową. Drewno (świeżo) impregnowane należy składować pod zadaszeniem, zapewniając wystarczającą cyrkulację powietrza.

4. Instrukcje specjalne

Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia

Preparat zawiera grzybobójcze substancje czynne i może być stosowany tylko wówczas, gdy ochrona drewna jest wymagana przepisami lub konieczna. Stosować ściśle według instrukcji. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Nie stosować rzemieślniczą metodą malowania lub natrysku.

Podczas stosowania i obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem i jego roztworami przestrzegać środków ostrożności (odzież ochronna, okulary ochronne, rękawice ochronne z kauczuku butylowego lub nitylowe i fartuch ochronny). Należy przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami (np. przepisów o substancjach niebezpiecznych) zgodnie z oznakowaniem na opakowaniu.

Podczas obchodzenia się z zaimpregnowanym drewnem należy zawsze stosować środki ochrony osobistej (rękawice przeciwchemiczne zgodnie z EN374 i kombinezon chroniący przed ciekłymi chemikaliami co najmniej typ 6, EN 13034). Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Podczas pracy z preparatem nie spożywać pokarmów, napojów i nie palić tytoniu.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.

W razie wypadku, złego samopoczucia lub połknięcia natychmiast skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Podczas pracy z preparatem Korasit® BSM-P i jego roztworami należy przestrzegać odpowiednich przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz medycyny i higieny pracy. Podczas korzystania z urządzeń impregnacyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się ze środkami ochrony drewna i stosowania urządzeń do impregnacji przy pomocy rozpuszczalnych w wodzie preparatów ochronnych zawarte są w „Instrukcji stosowania preparatów do ochrony drewna” oraz w podręczniku „Prawidłowa impregnacja drewna budowlanego – planowanie i wykonanie w celu ochrony drewna metodą bezciśnieniową” stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V., Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main. (Do pobrania na stronie www.deutsche-bauchemie.de)

Składowanie i ochrona środowiska

Korasit® BSM-P przechowywać tylko w zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

Podczas składowania i użytkowania przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza.

Koncentrat soli i roztwory nie mogą przedostawać się do gleby, zbiorników wodnych i kanalizacji. Utylizację niewykorzystanych pozostałości preparatu należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednią koncesję. Nie stosować opakowań powtórnie.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +10 °C lub powyżej +30 °C.

Usuwanie produktu

Kod odpadów: 03 02 05
ÖNORM S 2100: 55508g

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.